

PREPOX FLEX

IMPRIMACIÓN EPOXY FLEXIBLE

Descripción Ecopox Primertac F, es un promotor de adhesión epoxi en dos componentes de viscosidad reducida, cierta flexibilidad y sin disolventes, con endurecedor cicloalifático de alto contenido en sólidos.

- Campos de Aplicación**
- Como imprimación para soportes de porosidad elevada. En este caso se recomienda mezclar con cuarzo en proporción 1:1
 - Para pavimentos multicapa: aplicar una o dos manos de PREPOX FLEX espolvoreando cuarzo cuando está aún fresco.
 - Como imprimación para los sistemas de pavimentos LUNIK.
 - Sobre morteros secos (28 días) aplicar una capa de PREPOX FLEX, y cuando aún está fresco continuar con acabado epoxi o microcemento.

Preparación de la Superficie La preparación será mediante fresado, granallado o lijado, dependiendo del soporte y el tratamiento posterior. El soporte debe estar firme (resistencia a la tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio de polvo, grasas, aceites, resto de antiguas pinturas y seco (humedad máxima consentida 4%). No debe aplicarse PREPOX FLEX sobre soportes que presenten exudaciones y/o humedad (el producto no es transpirable).

Datos Técnicos

Color	Transparente
Pot life a 22°C	25 minutos
Temperatura de aplicación	Entre 10°C y 30°C
Densidad	1,05 g/cm ³
Contenido en sólidos	100% en peso
Consumo	Entre 250 g/m ² y 500 g/m ²

Mezclado PREPOX FLEX se presenta en envases con las proporciones adecuadas para la mezcla de los dos componentes. En ningún caso son recomendables mezclas parciales.

Se añade el Componente B sobre el Componente A y se mezcla a 300 – 350 revoluciones durante 3-5 minutos utilizando un taladro provisto de agitador, hasta conseguir un producto homogéneo.

Aplicación

Se aplica con brocha, rodillo sin diluir. Debe evitarse la formación de charcos.

Las herramientas se limpian con disolvente.

Conservación

Se presenta en envases herméticos y homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. El producto se puede almacenar durante un año en envases originales y cerrados y lugares cubiertos.

Precauciones

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y consultar con un médico. Las manos y la piel se deben lavar con agua caliente y jabón. Evítese su liberación al medio ambiente.

PULSATIA S.L.

Calle Benifaio, 38.46610 Guadassuar (Valencia)

Telf. +34 96 116 38 84 hello@lunik.cc

www.lunik.cc

www.lunik.cc

2

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.