

PRIMER

APPRÊT ACRYLIQUE

Description Apprêt formulé avec des copolymères acryliques à base d'eau. Diluable à l'eau et stable en milieu alcalin, il est compatible avec le ciment, la chaux et, en général, avec tous les liants hydrauliques. Formulé pour les supports poreux et non poreux. Haute résistance à l'eau et aux alcalis.

- Applications**
- Pont union pour microciments, mortier-béton, mortier-mortier, plâtre-béton, plâtre-mortier, plâtre-plâtre et béton-béton.
 - Idéal pour cloisons, façades en fer forgé, enduits de grande dimension sur murs et façades en béton, enduits sur surfaces verticales ou horizontales, plaques de plâtre, etc.
 - Pont union pour couches transparentes comme les vernis polyuréthanes.
 - Améliore l'adhérence et l'imperméabilisation des joints colorés, même en grès cérame.

Préparation de surface Le support doit être exempt de poussière et de graisse. Dans le cas du béton, en outre, le support doit être ferme (résistance à la traction minimale de 1,5 N/mm²) et sec (humidité maximale autorisée de 4 %).

Données techniques

Poids spécifique	1,03 ± 0,05
% solides en volume	56,5% ± 1%
pH	8±1
Consommation	entre 100 et 150 g/m ²

Application Il peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet. Il peut être appliqué tel quel ou dilué avec un maximum de 50% d'eau.

L'application doit être effectuée à une température de support supérieure de 3 °C au point de rosée, avec une température ambiante supérieure à 10 °C et une humidité inférieure à 80 %. Il ne nécessite pas de précautions particulières pour son utilisation.

Conservation PRIMER est présenté dans des récipients hermétiques et approuvé conformément aux directives de l'UE pour l'emballage et le stockage des produits chimiques. Éviter le gel et les températures supérieures à 35° C. Le produit peut être stocké pendant un an dans des récipients originaux et fermés et dans des endroits couverts.

Précautions En cas de contact avec les yeux, lavez-les abondamment à l'eau claire et consultez un médecin. Les mains et la peau doivent être lavées à l'eau chaude savonneuse. Éviter le rejet dans l'environnement.

PULSATIA S.L.
Calle Benifaio, 38.46610 Guadassuar (Valencia)
Telf. +34 96 116 38 84 hello@lunik.cc

www.lunik.cc

LLes indications et données techniques qui apparaissent dans cette brochure sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les utilisations et applications les plus typiques du produit et sont à titre indicatif seulement, et peuvent être sujettes à des changements et modifications sans préavis. En fonction des conditions de mise en service, auxquelles nous n'avons aucune participation, les valeurs spécifiques peuvent subir certaines variations, ainsi que des différences normales dans les tolérances de fabrication, les tests effectués, etc. Pour cette raison, notre garantie se limite uniquement à la qualité du produit fourni.