

## ONEPOX POOL

### MICROCEMENTO EPOSSIDICO PER PISCINE

#### Descrizione

Microcimento epossidico ad alte prestazioni per l'utilizzo come rivestimento continuo nelle piscine.

#### Proprietà

- Finitura composta dall'aspetto minerale naturale e ad alta resistenza
- Ottima lavorabilità e applicabilità per la realizzazione di supporti continui.
- Elevata adesione ai supporti minerali anche non porosi.
- Ottima resistenza agli agenti chimici: acidi, basi e agenti chimici.
- Ottima resistenza all'abrasione e all'usura dovuta al trasporto.
- Presenta un'impermeabilità superiore ai tradizionali sistemi di microcimento.
- Consigliato per l'uso in interni dove si ricercano elevate prestazioni meccaniche e una buona finitura decorativa.

#### Dati tecnici

SOLIDI TOTALI	85 ± 2%
TEMPO DI VITA DELLA MISCELA	60 minuti
DENSITÀ APPARENTE	1,5 kg/m <sup>3</sup>
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	10:0,9
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	> 76 N/mm <sup>2</sup>
FINE	Minimo effetto acqua
RESISTENZA ALL'USURA TABER (CS17, 1000g, 1000c)	> 80 N/mm <sup>2</sup>

## Passo dopo Passo

Preparazione del supporto:

Supporto in calcestruzzo: Il calcestruzzo deve essere consolidato, duro e pulito. Riempire le fessure con ONEPOX POOL L. Applicare direttamente sul calcestruzzo, senza ponte di adesione.

Gresite: Il mosaico deve essere ben aderente e pulito. Le parti sciolte devono essere rimosse e le fessure riempite con ONEPOX POOL Base. Passare una smerigliatrice manuale per cemento per grattare la piastrella. Applicare direttamente ONEPOX POOL L, senza primer.

Miscelare A+B (10:1) di ONEPOX POOL L. Omogeneizzare il componente A con agitazione meccanica a bassa velocità ed eventualmente aggiungere l'accelerante (basse temperature). Per pigmentare, aggiungere alla miscela il toner colorato corrispondente dalla cartella colori ONEPOX. Successivamente aggiungere il componente B e rimescolare con agitazione meccanica.

Applicare 2 mani di ONEPOX POOL L a spatola. Attendere 8-10 ore tra una mano e l'altra.

Attrezzo: spatola metallica

Resa: 1 kg/m<sup>2</sup> per ogni strato

attendere 8-12 ore

Carteggiare con grana 40 e aspirare la superficie.

Mescolare A+B (10:1) di ONEPOX POOL S come L.

Applicare 2 mani di ONEPOX POOL S a spatola. Attendere 8-10 ore tra una mano e l'altra.

Attrezzo: spatola metallica

Resa: 0,50 kg/m<sup>2</sup> per ogni strato.

aspetta 24 ore

Levigato con grana 220 e aspirato la superficie.

Applicazione di 2 mani di poliuretano alifatico all'acqua VARNISH DSV.

Strumento: Rullo

Resa: 0,5 kg/m<sup>2</sup> per ogni strato.

NOTA: I tempi di asciugatura sono calcolati a una temperatura di 20°C e un'umidità relativa massima del 60%. Adattare i tempi alle condizioni ambientali.

IMPORTANTE: applicare gli strati con uno spessore minimo e attendere sempre che si asciughino per procedere con il passaggio successivo. Promuovere il flusso d'aria per un'asciugatura ottimale.

[www.lunik.cc](http://www.lunik.cc)

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)  
CP 46610 Spain  
Tel. +34 96 116 38 84

## Avvertenze

- Non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a 0°C e superiori a 30°C e umidità superiore all'80%.
- Non aggiungere acqua o additivi al prodotto senza consultazione.
- Applicare sempre strati sottili per garantire una buona polimerizzazione del prodotto.
- Nelle applicazioni all'esterno evitare la pioggia quando gli strati non sono stagionati.
- Il tempo di stagionatura del prodotto è di 7 giorni anche se è passabile dopo 24 ore.

## Precauzioni Speciali

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Non mangiare. In caso di ingestione, non indurre il vomito e consultare immediatamente un medico. Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione
- Occhiali protettivi per evitare schizzi
- Guanti di gomma

## Pulizia e Magazzinaggio

Gli attrezzi devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso. Una volta che il materiale si è indurito, può essere rimosso solo con mezzi meccanici.

Il prodotto deve essere conservato nel suo imballo originale chiuso e protetto dalle intemperie a temperature comprese tra 10°C e 30°C, in luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e luce diretta del sole. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla sua data di produzione, correttamente conservato.

[www.lunik.cc](http://www.lunik.cc)

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)  
CP 46610 Spain  
Tel. +34 96 116 38 84