

ONEROCK

MICROCEMENTO PRONTO ALL'USO

Descrizione

Malta minerale formulata a base di resine acriliche, additivi e minerali selezionati per conferire elevate prestazioni meccaniche e chimiche con basse emissioni di VOC. ONEROCK è un rivestimento continuo altamente decorativo per professionisti: pronto all'uso, flessibile, resistente e impermeabile. Può essere applicato praticamente su qualsiasi superficie consolidata.

Proprietà

- Rivestimento continuo (rispettare sempre eventuali giunti di dilatazione)
- Applicabile su quasi tutti i tipi di supporto: calcestruzzo, cemento, ceramica, intonaco, cartongesso, ecc.
- Ottima lavorabilità
- Elevata aderenza al supporto
- Non ingiallisce nel tempo o ai raggi UV
- Applicabile all'interno e all'esterno

Dati tecnici

	ONEROCK XL	ONEROCK L	ONEROCK M	ONEROCK S
Consumo	1 Kg/m ²	0,9 Kg/m ²	0,45 Kg/m ²	0,35 Kg/m ²
Spessore dello Strato	1 mm	0,8 mm	0,5 mm	0,3 mm
Forza di Adesione	>1,5 N/mm ²	>1,5 N/mm ²	>1,5 N/mm ²	>1,5 N/mm ²
Resistenza all'usura Taber (CS17, 1000g, 1000c)	60	65	74	78
Resistenza alla Compressione	>50 N/mm ²	>50 N/mm ²	>50 N/mm ²	>50 N/mm ²
Finitura	Nessun effetto acqua	Nessun effetto acqua	Minimo effetto acqua	Effetto acqua
Resistenza allo Scivolamento	Classe 3	Classe 3	Classe 1	Classe 1

www.lunik.cc

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610 Spain
Tel. +34 96 116 38 84

Passo dopo Passo

Supporto alla preparazione.

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, livellate e consolidate.

Applicare il primer PRIMER o PRIMERQUARTZ, attendere almeno 30 minuti.

Se il supporto è bagnato consultare lo staff tecnico Lunik.

In piastrelle e altri rivestimenti con fughe, sarà necessario ricoprire preventivamente queste fughe con ONEROCK e lasciarlo asciugare per un minimo di 24 ore prima di applicare il primer.

Applicare 2 mani di ONEOCK XL/L esercitando una leggera pressione con la cazzuola.

Attrezzo: spatola metallica

Attendere 8-12 ore tra una mano e l'altra.

Levigato con grana 24 o 40 di ogni strato e aspirato dalla superficie.

Applicare 1 o 2 mani di ONEOCK S/M esercitando una leggera pressione con la cazzuola.

Attrezzo: spatola metallica per M, spatola plastica per S

Attendere 6-8 ore

Carteggiare con grana 120 (M) o 220 (S) e aspirare la superficie.

Applicazione di VARNISH W poliuretano alifatico all'acqua (5:1) diluito con 20%-30% di acqua.

Strumento: Rullo

Aspetta 12 ore

Levigato con grana 400 per una maggiore scorrevolezza (opzionale)

Applicazione di sigillatura con VARNISH W (5:1) diluito con il 10% di acqua.

Strumento: Rullo

NOTA: I tempi di asciugatura sono calcolati a una temperatura di 20°C e un'umidità relativa massima del 60%. Adattare i tempi alle condizioni ambientali.

IMPORTANTE: applicare gli strati con uno spessore minimo e attendere sempre che si asciughino per procedere con il passaggio successivo. Promuovere il flusso d'aria per un'asciugatura ottimale.

Avvertenze

- Non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a 0°C e superiori a 30°C e umidità superiore all'80%.
- Richiudere correttamente il contenitore dopo ogni utilizzo.
- Non aggiungere acqua o additivi al prodotto senza consultazione.
- Evitare la caduta di residui solidi nel contenitore in caso di successivo utilizzo del prodotto.
- Applicare sempre strati sottili per garantire una buona polimerizzazione del prodotto.
- Nelle applicazioni all'esterno evitare la pioggia quando gli strati non sono stagionati.
- Il tempo di stagionatura del prodotto è di 7 giorni anche se è passabile dopo 24 ore.

Precauzioni Speciali

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Non mangiare. In caso di ingestione, non indurre il vomito e consultare immediatamente un medico. Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione
- Occhiali protettivi per evitare schizzi
- Guanti di gomma

Pulizia e Magazzinaggio

Gli attrezzi devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso. Una volta che il materiale si è indurito, può essere rimosso solo con mezzi meccanici.

Il prodotto deve essere conservato nel suo imballo originale chiuso e protetto dalle intemperie a temperature comprese tra 10°C e 30°C, in luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e luce diretta del sole. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla sua data di produzione, correttamente conservato.

www.lunik.cc

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610 Spain
Tel. +34 96 116 38 84