

PREPOX W

PRIMER EPOSSIDICO A BASE ACQUA

Descrizione PREPOX W è un primer epossidico bicomponente all'acqua, ideale come mano di fondo su superfici in calcestruzzo non preventivamente trattate con tecniche di fresatura o pallinatura, superfici con minore porosità. Non attacca dipinti preesistenti, qualunque sia la loro natura. Il materiale di supporto trattato viene impermeabilizzato mantenendo la sua traspirabilità al vapore acqueo. È altamente resistente all'usura, allo sporco e ad alcuni prodotti chimici.

- Applicazioni**
- Come primer per supporti in calcestruzzo, strati cementizi e malte epossidiche.
 - Per superfici con assorbimento da basso a medio.
 - Come primer per i sistemi di pavimentazione LUNIK.
 - Legante per rasature e fondi.

Preparazione della superficie Il prodotto fornisce un'adesione sufficiente senza necessità di preparazione meccanica. Se necessario, la preparazione avverrà mediante fresatura, pallinatura o sabbiatura, a seconda del supporto e successivo trattamento.

Dati Tecnici

Colore	Lattiginoso
Pot life a 22°C	60 minuti
Temperatura di applicazione	Tra 10°C e 30°C
Densità	1,01 g/cm ³
Contenuto di solidi	60%
Consumo	Tra 250 g/m ² e 500 g/m ²

Misto PREPOX W si presenta in contenitori con proporzioni adeguate alla miscela dei due componenti. In nessun caso sono consigliate miscele parziali.

Aggiungere il Componente B al Componente A e miscelare a 300-350 giri per 3-5 minuti con trapano munito di agitatore, fino ad ottenere un prodotto omogeneo.

Applicazione

Primer: applicare a pennello, rullo senza diluire ed eseguire la successiva fase di lavoro tra 1 e 4 ore. In caso di utilizzo come consolidante del supporto, prima dell'applicazione delle malte idrauliche, si dovranno applicare 150 g/m² di Prepox W, diluito con il 20% di acqua, la successiva fase di lavoro sarà effettuata tra 30 minuti e 4 ore a seconda delle condizioni ambientali.

Consolidante per intonaci e superfici degradate: applicare una prima mano a pennello, rullo o airless di Prepox W diluito al 10% con acqua, dopo 10-16 ore applicare una seconda mano di Prepox W puro.

Conservación

È presentato in contenitori ermetici e approvato secondo le linee guida dell'UE per l'imballaggio e lo stoccaggio di prodotti chimici. Evitare il gelo e temperature superiori a 35° C. Il prodotto si conserva per un anno nei contenitori originali chiusi e in luoghi coperti.

Precauzioni

In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. Le mani e la pelle devono essere lavate con acqua calda e sapone. Evitare il rilascio nell'ambiente.