

NATUCORK

CORCHO PROYECTADO

Descripción

El corcho proyectado NATUCORK es un mortero flexible que utiliza corcho natural, lo que lo convierte en un producto respetuoso con el medio ambiente. Fabricado con resinas acrílicas de alta calidad, posee diversas aplicaciones gracias a su capacidad para aislar térmica y acústicamente, ser impermeable al agua de lluvia y adherirse firmemente a una variedad de superficies.

Propiedades

- Reduce aproximadamente un 20% la transmisión de calor.
- Gran elasticidad para resistir contracciones del soporte.
- Excelente resistencia a cambios climáticos exteriores.
- Amortigua ruidos y vibraciones, con óptima absorción acústica e insonorización.
- Ideal para impermeabilizar suelos, terrazas y cubiertas transitables.
- Amplia gama de colores para aplicaciones en fachadas y decoración interior.

Datos Técnicos

	NATUCORK
Rendimiento	1 a 2 m ² /lt por capa
Espesor capa	1,5 mm.
Fuerza de Adhesión	Mortero cemento 5,80 Kg/cm ² . Acero galvanizado: 5 Kg/cm ² . Vidrio. 6 Kg/cm ²
Resistencia a la temperatura	-20° a 120°
VOC	e/BA 75/40 (2007/2010)máx.:10g/l.
Reacción al fuego	M-1,según UNE 23721:1990

Modo de Empleo

- Se recomiendan 2 manos de NATUCORK.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas, exentas de polvo, grasa y moho.
- Las superficies que contengan pinturas viejas deberán rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas. Aplicar consolidante si necesario.
- Sobre hierro: Eliminar el óxido y desengrasar y aplicar una mano de imprimación anticorrosiva.
- Modo de aplicación: Pistola de proyectar, brocha o rodillo.

Precauciones
Especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Limpieza y
Almacenaje

Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Una vez que el material se ha endurecido, sólo puede ser retirado por medios mecánicos.

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

www.lunik.cc

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610 Spain
Tel. +34 96 116 38 84