

PREPOX W

IMPRIMACIÓN EPOXY AL AGUA

Descripción PREPOX W es una imprimación epoxi al agua de dos componentes, idónea como capa de imprimación en aquellas superficies de hormigón que no hayan sido tratadas previamente con técnicas de fresado o granallado, superficies con menor porosidad. No ataca pinturas previas ya existentes sea cual sea su naturaleza. El material del sustrato tratado se impermeabiliza, manteniendo su transpirabilidad al vapor de agua. Es altamente resistente al desgaste, a la suciedad y ciertos productos químicos.

Campos de Aplicación

- Como imprimación para soportes de hormigón, capas cementosas, y morteros epoxídicos.
- Para superficies de baja a media absorción.
- Como imprimación para los sistemas de pavimentos LUNIK.
- Ligante para capas de nivelación y capas base.

Preparación de la Superficie El producto confiere suficiente adherencia sin necesidad de preparación mecánica. En caso de necesidad, la preparación será mediante fresado, granallado o lijado, dependiendo del soporte y el tratamiento posterior.

Datos Técnicos

| | |
|---------------------------|---|
| Color | Lechoso |
| Pot life a 22°C | 60 minutos |
| Temperatura de aplicación | Entre 10°C y 30°C |
| Densidad | 1,01 g/cm ³ |
| Contenido en sólidos | 60% en peso |
| Consumo | Entre 250 g/m ² y 500 g/m ² |

Mezclado PREPOX W se presenta en envases con las proporciones adecuadas para la mezcla de los dos componentes. En ningún caso son recomendables mezclas parciales.

Se añade el Componente B sobre el Componente A y se mezcla a 300 – 350 revoluciones durante 3-5 minutos utilizando un taladro provisto de agitador, hasta conseguir un producto homogéneo.

Aplicación

Puente de unión: se aplica con brocha, rodillo sin diluir y ejecutar la siguiente fase de trabajo entre 1 y 4 horas. En caso de utilización como consolidante del soporte antes de la aplicación de los morteros hidráulicos se deben aplicar 150 g/m² de Prepox W diluido con un 20% de agua, la siguiente fase de trabajo se realizará entre 30 minutos y 4 horas según las condiciones ambientales.

Consolidante para revoques y superficies degradadas: aplicar una primera mano con brocha, rodillo o airless de Prepox W diluido con un 10% de agua, al cabo de 10 – 16 horas aplicar una segunda mano de Prepox W sin diluir.

Conservación

Se presenta en envases herméticos y homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. El producto se puede almacenar durante un año en envases originales y cerrados y lugares cubiertos.

Precauciones

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y consultar con un médico. Las manos y la piel se deben lavar con agua caliente y jabón. Evítese su liberación al medio ambiente.

PULSATIA S.L.

Calle Benifaio, 38.46610 Guadassuar (Valencia)

Telf. +34 96 116 38 84 hello@lunik.cc

www.lunik.cc