

## PRIMERQUARTZ

### IMPRIMACIÓN ACRÍLICA

**Descripción** Imprimitación formulada con copolímeros acrílicos en base acuosa con carga de áridos para acabado rugoso. Diluible con agua y estable en medios alcalinos, es compatible con cemento, cal y, en general, con todos los aglutinantes hidráulicos. Formulado tanto para soportes porosos como no porosos. Elevada resistencia al agua y los álcalis.

**Campos de Aplicación**

- Puente de unión para microcementos, mortero-hormigón, mortero-mortero, yeso-hormigón, yeso-mortero, yeso-yeso y hormigón-hormigón.
- Ideal para cerramiento de tabiquería, frentes de forjado, grandes enlucidos sobre muros de hormigón y fachadas, enyesado sobre superficies verticales u horizontales, pladur, etc.
- Potencia la adherencia e impermeabilización de juntas coloreadas incluso en gres porcelánico.

**Preparación de la Superficie** El soporte debe estar limpio de polvo y grasa. En el caso del hormigón, además, el soporte debe estar firme (resistencia a la tracción mínima de 1,5 N/mm<sup>2</sup>) y seco (humedad máxima consentida 4%).

#### Datos Técnicos

Peso Específico	1,15 ± 0,05
% sólidos en volumen	62,5% ± 1%
pH	8±1
Rendimiento	entre 100 y 150 g/m <sup>2</sup>

**Aplicación** Puede aplicarse mediante rodillo, brocha o pulverización. Se puede aplicar tal cual se suministra o bien diluir con un máximo de 50% de agua. La aplicación debe realizarse a una temperatura de soporte superior en 3°C a la del punto de rocío, con una temperatura ambiental superior a 10°C y una humedad inferior a 80%. No necesita precauciones especiales para su uso.

**Conservación** PRIMERQUARTZ se presenta en envases herméticos y homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. El producto se puede almacenar durante un año en envases originales y cerrados y lugares cubiertos.

**Precauciones** En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y consultar con un médico. Las manos y la piel se deben lavar con agua caliente y jabón. Evítese su liberación al medio ambiente.

PULSATIA S.L.  
Calle Benifaio, 38.46610 Guadassuar (Valencia)  
Telf. +34 96 116 38 84 hello@lunik.cc

[www.lunik.cc](http://www.lunik.cc)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.