

## WATERSTOP 2C

### MORTERO BICOMPONENTE IMPERMEABLE

**Descripción** Recubrimiento a base de cemento especial, áridos seleccionados, resinas, componentes activos y aditivos. Conformar un mortero flexible que actúa como impermeabilizante.

**Campos de Aplicación**

- Mortero flexible e impermeable para aplicar en hormigón, revocos y soleras cementosas.
- Sellado impermeable para depósitos de hormigón utilizados para almacenar agua, incluso agua salada y potable.
- Impermeabilización de áreas como duchas, baños y piscinas antes de colocar el revestimiento cerámico.
- Revestimiento impermeable y protector para muros.
- Cubierta impermeable para superficies de hormigón expuestas al agua y a agentes externos como sales, deshielo y cloruros, tanto en interiores como en exteriores.

**Datos Técnicos**

Color	Cris
Tiempo de reposo después del amasado	5 min
Espesor de aplicación	Mínimo 2 mm
Tiempo de espera entre capas	4 horas
Espera para llenado del depósito	28 días
Revestido – pintura	> 6 días
Alargamiento:	63%
Índice de permeabilidad:	0,03 kg/m <sup>2</sup> h <sub>0,5</sub>
Permeabilidad al CO <sub>2</sub>	4,5 g/m <sup>2</sup> ·d

## Aplicación

Los sustratos deben estar en buenas condiciones, limpios y libres de residuos de lechada o agentes desencofrantes.

Se deben aplicar sobre bases de cemento completamente curadas durante al menos 28 días. En caso necesario, se recomienda lavar con agua a presión o chorro de arena para asegurar una óptima adherencia. Los sustratos deben ser planos y uniformes, sin grietas ni áreas irregulares.

Para la impermeabilización de pavimentos y revestimientos de cerámica, gres, terrazo, estos deben estar firmemente adheridos y libres de sustancias que puedan afectar la adherencia. Se deben tratar los puntos singulares con la malla apropiada.

Antes de la aplicación, se recomienda humedecer el sustrato. Evitar aplicar en condiciones de viento fuerte o exposición directa al sol. Es obligatorio asegurar que el revestimiento quede completamente cubierto.

Verter el componente líquido B (10 litros) en un recipiente limpio y, con agitación mecánica, agrega lentamente el saco de WATERSTOP 2C (25 kg) hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Aplica con llana en capas de mínimo 2 mm de espesor. Hay que colocar la malla adecuada en el centro del revestimiento.

## Conservación

El producto se puede almacenar durante un año en envases originales y cerrados y lugares cubiertos.

## Precauciones

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y consultar con un médico. Las manos y la piel se deben lavar con agua caliente y jabón. Evítese su liberación al medio ambiente.