

FASTPROTEC MATT

SELLADOR POLIASPÁRTICO MATE

FASTPROTEC MATT es un recubrimiento poliaspártico alifático transparente de dos componentes que proporciona una excelente resistencia a la abrasión y una resistencia mejorada al rayado con un acabado mate. No forma película.



2 COMPONENTES



ACABADO MATE



RESISTENTE A LOS
RAYOS UV



CURADO RÁPIDO




DESCRIPCIÓN

Recubrimiento poliaspártico alifático transparente de dos componentes para protección de superficies. Ofrece excelente resistencia a la abrasión, resistencia mejorada al rayado y acabado mate. Fácil de aplicar, de baja viscosidad y buena adherencia.



PROPIEDADES

- Superficie mate
- Resistente a rayones y abrasión
- Resistente a los rayos UV
- Fácil de aplicar
- Baja viscosidad
- Buena adherencia
- Curado rápido



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa. En el caso del hormigón, debe estar firme (resistencia a la compresión de 25 N/mm² y tracción mínima de 1,5 N/mm²) y con humedad relativa menor del 80%. La preparación de la superficie puede realizarse mediante pulido de diamante, granallado, lijado y aspirado, según las condiciones del suelo. No aplicar sobre soportes con presión de agua ascendente sin barrera de vapor. Se recomienda PREPOX en sustratos secos (HR < 75%) y PREPOX H2O cuando la HR exceda el 75%.



DATOS TÉCNICOS

Pot life	15 a 30 minutos
Sólidos	~ 50%
Tráfico ligero	2 horas (a 25°C)
Tráfico pesado	24 horas (a 25°C)
Curado químico	7 días
Resistencia abrasión Taber	75 mg (CS 17/1000/1000)
Resistencia al impacto	>9,8 N/mm ²
Proporciones	4:1
Consumo	150 g/m ²



APLICACIÓN

Se debe homogeneizar bien el componente A y mezclarlo con el componente B utilizando un mezclador eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm), evitando la entrada de aire. En revestimientos, aplicar dos capas cruzadas con rodillo, dejando entre 1 y 2 horas de secado entre ambas. Se recomienda aplicar las capas puras. No exceder el consumo indicado por capa.



CONSERVACIÓN

FASTPROTEC MATT se presenta en envases herméticos y homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Evitar heladas y temperaturas superiores a 35°C. El producto puede almacenarse durante un año en envases originales, cerrados y en lugares cubiertos.



PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y consultar con un médico. Las manos y la piel deben lavarse con agua caliente y jabón. Evitese su liberación al medio ambiente.



OBSERVACIONES

Preparar únicamente la cantidad necesaria para usar en un periodo de 10-15 minutos debido a la rápida reacción del producto. Los rendimientos indicados son orientativos y no deben aplicarse espesores superiores a los recomendados por capa. Las herramientas deben limpiarse con disolvente inmediatamente después de su uso.