

PRIMERQUARTZ

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA CON ÁRIDOS

Imprimación formulada con copolímeros acrílicos en base acuosa cargados con áridos para proporcionar un acabado rugoso. Diluible con agua y estable en medios alcalinos, es compatible con cemento, cal y, en general, con todos los aglutinantes hidráulicos. Formulada tanto para soportes porosos como no porosos, ofrece una elevada resistencia al agua y a los álcalis.



BASE ACUOSA



ACABADO RUGOSO



PUENTE DE UNIÓN



ALTA RESISTENCIA
AL AGUA Y ÁLCALIS



DESCRIPCIÓN

Imprimación acrílica en base acuosa cargada con áridos para crear una superficie rugosa y mejorar el anclaje. Compatible con cemento, cal y otros aglutinantes hidráulicos. Adecuada para soportes porosos y no porosos.



CAMPOS DE APLICACIÓN

- Puente de unión para microcementos, mortero-hormigón, mortero-mortero, yeso-hormigón, yeso-mortero, yeso-yeso y hormigón-hormigón.
- Ideal para tabiquería, frentes de forjado, grandes enlucidos sobre muros de hormigón y fachadas, enyesados sobre superficies verticales u horizontales, y pladur.
- Impermeabilización de fachadas.
- Potencia la adherencia y la impermeabilización de juntas coloreadas, incluso en gres porcelánico.



DATOS TÉCNICOS

Peso específico	1,15 ± 0,05
% sólidos en volumen	62,5% ± 1%
pH	8 ± 1
Consumo	entre 100 y 150 g/m ²



APLICACIÓN

Puede aplicarse mediante rodillo, brocha o pulverización. Se puede aplicar tal como se suministra o diluir con un máximo del 50% de agua.

La aplicación debe realizarse con una temperatura del soporte 3°C por encima del punto de rocío, una temperatura ambiente superior a 10°C y una humedad inferior al 80%.



CONSERVACIÓN

PRIMERQUARTZ se presenta en envases herméticos y homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenamiento de productos químicos. Evitar heladas y temperaturas superiores a 35°C. El producto puede almacenarse durante un año en envases originales, cerrados y en lugares cubiertos.



PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y consultar con un médico. Las manos y la piel deben lavarse con jabón y agua caliente. Evítese su liberación al medio ambiente.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El soporte debe estar libre de polvo y grasa. En el caso del hormigón, además, debe estar firme, con una resistencia mínima a tracción de 1,5 N/mm², y seco, con una humedad máxima permitida del 4%.